

Produktinformation

Produkt: **ConverCal 170**

Parameter	Spezifikation	Prüfverfahren
Nominales Gewicht	170 ± 3 g/m ²	ISO 536
Nominale Dicke	210 ± 10 µm	ISO 534
Nominales Auftragsgewicht	5 g/m ²	Hi-Coat
Ablösezeit	<50 s	Hi-Coat
Topfzeit	>30 min	Hi-Coat
Feuchtigkeitsgehalt	≈ 50 - 60 % r.H.	Testo 645

Testbedingungen: 60% r.H. | 25°C

Komponenten:

Basispapier: Holzfreier Zellstoff

Beschichtungen: Natürliche Rohstoffe und Polymer-Mischungen
Alle Beschichtungskomponenten sind frei von Schwermetallen
und anderen schädlichen Chemikalien

Dieses Zertifikat wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig